



RÉGULATEUR DE FOND ACRYLIQUE

# IZOPRIMER

**UTILISATION:** Izoprimer est un revêtement de base pour la préparation de supports lors de l'application d'enduit décoratif acrylique et minéral. Il est destiné à niveler l'absorption et la couleur du substrat, ainsi qu'à renforcer la surface sur la façade.

**COMPOSITION:** liant acrylique, charge et additifs.

**PRÉPARATION ET APPLICATION DU SUBSTRAT:** Le support sur lequel Izoprimer est appliqué doit être sec, plat, dur, sans poussières, et tâches graisseuses. Avant l'application, il est nécessaire d'enlever les peintures à l'huile et les vernis du mur. Le substrat peut être de tout type de chaux, ciment et mortier de ciment-chaux (au moins un mois), des surfaces en béton (au moins 3 mois), des surfaces enduites de mélanges de nivellement de qualité ainsi que les surfaces peintes avec des peintures dispersives ou du plâtre décoratif, etc. Impérativement : bien mélanger le régulateur de fond Izoprimer avant utilisation, puis le diluer avec 10% d'eau. Il est fortement recommandé d'appliquer le substrat avec un rouleau ou une brosse en une seule couche. Le temps de séchage dans des conditions normales (T : 20°C, humidité relative : 65%) est d'au moins 12 heures. Laver

l'outil à l'eau immédiatement après utilisation. Retirer à la main les débris durcis.

**CONDITIONS DE TRAVAIL:** La température de l'air et le substrat pendant l'installation doivent être de +5°C à +30°C, et l'humidité relative inférieure à 65%. Ne travaillez jamais en plein soleil, vent ou pluie.

**CONSOMMATION:** environ 250 g/m<sup>2</sup>.

**DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE:** Durée de conservation jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine non endommagé et non ouvert. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température de +5°C à +30°C. Le produit ne doit pas être congelé, la date de fabrication et le numéro de série sont imprimés sur l'emballage.

**REMARQUE:** Les données techniques et les instructions sont données dans la fiche technique et doivent être entièrement respectées. La fiche de sécurité est disponible sur demande. Le poids du produit peut varier de  $\pm 2\%$ . La société n'est pas responsable de la mauvaise exécution des travaux

avec le matériel indiqué, ainsi que de l'exécution des travaux dans des conditions météorologiques qui ne sont pas conformes à la description du produit indiquée.

**Teneur en matières organiques facilement volatiles (VOC): EU COV:** (revêtements de sol A/v - pour revêtements muraux extérieurs) max. autorisé 40 g/l. La teneur en VOC est max. 2 g/l.  
**EUH208:** Contient de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de la 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Peut provoquer une réaction allergique.

Importateur et distributeur:  
**IZOTHERM by GDS CREATIV**  
135 rue Diderot 93700 Drancy – France  
Tél: +33 9 52 49 48 20  
E-mail: [contact@izotherm.fr](mailto:contact@izotherm.fr)  
[www.izotherm.fr](http://www.izotherm.fr)



Certificate Number 6912  
ISO 9001



25kg

CE